


SCHROEFDRAADBORGING/SCHROEFDRAADAFDICHTING*


Metrisch (draadlengte)	Imperiaal (o.a. UNC/UNF)	Gasdraad BSP	Productvolume per onderdeel (ml)	Aantal onderdelen per fles		
				10 ml	50 ml	250 ml
M3 (2,5)	4BA		0,006	1600	8000	40000
M6 (4)	1/4"		0,018	500	2500	12500
M10 (8)	3/8"	1/4"	0,060	160	800	4000
M20 (15)	3/4"	1/2"	0,454	20	100	500
M30 (22)	1.1/8"	3/4"	0,995	10	50	250



*Uitgangspunt is 0,1 mm speling (M3-M10) en 0,2 mm speling (M20 en M30), met 20% doseercorrectie.

CILINDRISCHE BEVESTIGING*


Diameter (mm)	Breedte (mm)	Productvolume per onderdeel (ml)	Aantal onderdelen per fles		
			10 ml	50 ml	250 ml
5	5	0,0075	1300	6500	32500
	10	0,015	600	3000	15000
10	5	0,015	600	3000	15000
	10	0,030	300	1500	7500
	20	0,060	160	800	4000
15	10	0,045	200	1000	5000
	20	0,090	100	500	2500
	50	0,226	40	200	1000
20	10	0,060	160	800	4000
	20	0,121	80	400	2000
25	50	0,300	30	150	750
	10	0,075	130	650	3250
	20	0,151	60	300	1500
40	50	0,377	26	130	600
	10	0,121	80	400	2000
	20	0,240	40	200	1000
	50	0,600	16	80	400
50	100	1,210	8	40	200
	20	0,300	30	150	750
	50	0,754	13	80	400
	100	1,510	6	30	150



*Uitgangspunt is 0,08 mm speling met 20% doseercorrectie.

SNELLIJMEN* - MET STANDAARD MONDSTUK


Loctite product	Geschatte rupslengte per gram product	Aantal vrije uitvaldruppels per gram
401, 406, 460	1500 mm	25-35
480	600 mm	25-35



*1 vrije uitvaldruppel verspreidt zich tot ongeveer 2,5 cm in diameter als twee harde oppervlakken worden samengedrukt.

RUPSLENGTE VOOR GEL-ACHTIGE PRODUCTEN*

Rupsdiameter	Practische handgedoseerde rupslengte per ml product
2 mm	250 mm
4 mm	65 mm
6 mm	25 mm



*Van toepassing op Loctite cyanoacrylaat 454, flensafdichtingen, siliconen/polyurethanen en verharde acrylaatproducten.

Deze tabellen geven een benadering van het vereiste volume. Hou er wel rekening mee dat variatie in het volume kan optreden door verandering in speling en/of veranderingen in viscositeit met temperatuur- en productverliezen. Wil je het exact weten? Dan raden wij je een test aan.

Apeldoorn
(055) 538 47 47
apeldoorn@duursma.nl

Almelo
(0546) 54 20 88
almelo@duursma.nl

Arnhem
(026) 354 20 66
arnhem@duursma.nl

Deventer
(0570) 63 84 99
deventer@duursma.nl

Eersel
(0497) 51 25 02
eersel@duursma.nl

Heerenveen
(0513) 33 42 87
heerenveen@duursma.nl

Hengelo
(053) 480 84 77
hengelo@duursma.nl

Lelystad
(0320) 28 53 40
lelystad@duursma.nl

Nijkerk
(033) 455 50 00
nijkerk@duursma.nl

Tilburg
(013) 542 08 66
tilburg@duursma.nl

Veenendaal
(0318) 58 85 25
veenendaal@duursma.nl

Veghel
(0413) 34 85 50
veghel@duursma.nl

Waalwijk
(0416) 56 20 40
waalwijk@duursma.nl

Weert
(0495) 53 67 67
weert@duursma.nl

Zuidbroek
(0598) 82 09 30
zuidbroek@duursma.nl

Zwolle
(038) 425 09 50
zwolle@duursma.nl

